

# FISA TEHNICA DRY80 BANDA

revestech®

## Produsul

Membrana flexibila de poliolefine pentru hidroizolatii.

## Descriere

Membrana **DRY80** prezentata in forma de banda pentru tratamentul rosturilor de dilatație (**DRY80 BANDA 30**) si a intalnirii cu parametrii orizontali si verticali (**DRY80 BANDA 20**, **DRY80 BANDA 30**, **DRY80 BANDA 40** si **DRY80 BANDA 50**) pentru realizarea uniunilor si sigilarilor dintre membrane, pentru utilizare cu sistemul DRY. Se fixeaza de suport cu adeziv tip C2 S1/S2. Suportă termosudare cu aer cald sau lipire cu adezivul special pentru imbinari **SEALPLUS**.

| Referință | Denumire       | Tip ambal             |
|-----------|----------------|-----------------------|
| 544010168 | DRY80 BANDA 50 | Rola de 0,48 m x 30 m |
| 544010182 | DRY80 BANDA 40 | Rola de 0,38 m x 30 m |
| 544010175 | DRY80 BANDA 30 | Rola de 0,29 m x 30 m |
| 544010151 | DRY80 BANDA 20 | Rola de 0,18 m x 30 m |



## MEMBRANA CU MARCAJUL CE

1170/002-DdP-2013/07/01  
EN 13956:2012



| Caracteristici                       | Metoda de testare | Unitate                                                                                            | Toleranta                    | Valoare        |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| Etanseitate                          | EN 1928 Met. B    |                                                                                                    |                              | ADMIS          |
| Rezistenta la tractiune              | EN 12311-2 Met. A | N/50 mm                                                                                            | MLV: L ≥ 500<br>MLV: T ≥ 195 | L=500<br>T=195 |
| Intindere                            | EN 12311-2 Met. A | %                                                                                                  | MLV: L ≥ 27<br>MLV: T ≥ 225  | L=27<br>T=225  |
| Rezistenta lipiturii la forfecare    | EN 12317-2        | N/50 mm                                                                                            | MLV ≥ 180                    | 180            |
| Rezistenta la impact                 | EN 12691          | mm                                                                                                 | MLV ≥ 150                    | 150            |
| Rezistenta la sarcina statica        | EN 12730 Met. B   | Kg                                                                                                 | MLV ≥ 20                     | 20             |
| Maleabilitate la temperatura scazuta | EN 495-5          | °C                                                                                                 | MLV ≥ -25                    | -30            |
| Reactie la foc                       | EN 13501-1        | Euroclases                                                                                         |                              | F              |
| Lungime                              | EN 1848-2         | m                                                                                                  | MDV: -0% și +5%              | 30             |
| Latime DRY80 BANDA 20                | EN 1848-2         | cm                                                                                                 | MDV: -0.5% și +1%            | 20             |
| Latime DRY80 BANDA 30                | EN 1848-2         | cm                                                                                                 | MDV: -0.5% și +1%            | 30             |
| Latime DRY80 BANDA 40                | EN 1848-2         | cm                                                                                                 | MDV: -0.5% și +1%            | 40             |
| Latime DRY80 BANDA 50                | EN 1848-2         | cm                                                                                                 | MDV: -0.5% și +1%            | 50             |
| Greutate                             | EN 1849-2         | g/m²                                                                                               | MDV: -5% și +10%             | 625            |
| Grosime                              | EN 1849-2         | mm                                                                                                 | MDV: -5% și +10%             | 0,80           |
| Defecte vizibile                     | EN 1850-2         |                                                                                                    |                              | ADMIS          |
| Rectiliniaritate                     | EN 1848-2         | mm                                                                                                 | MLV: g ≤ 50                  | g=50           |
| Planeitate                           | EN 1848-2         | mm                                                                                                 | MLV: p ≤ 10                  | p=10           |
| Stabilitatea dimensională            | EN 1107-02        | %                                                                                                  |                              | L=-0,2<br>T= 0 |
| Efectele produselor chimice          | EN 1847           | Nu exista variatii ale valorilor dupa 28 de zile in solutie saturata de hidroxid de calciu la 23°C |                              |                |

MLV: Valoarea Limita declarata (poate fi minima sau maxima). PND: Fara performanta determinata.

| Alte caracteristici                                    | Metoda de testare | Unitate | Toleranta | Valoare |
|--------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------|---------|
| Aderenta adezivului cimentos C2 la membrana: TRACTIUNE | Metodologia CSTB  | N/mm²   | ± 10%     | 0,9     |
| Aderenta adezivului cimentos C2 la membrana: FORFECARE | Metodologia CSTB  | N/mm²   | ± 5%      | 1,28    |

## Depozitare

Se depoziteaza in ambalajul original, inchis, ferit de umezeala, intr-un spatiu ventilat corespunzator, la o temperatura maxima de 30°C. A se feri de expunerea directa la soare.



responsible  
waterproofing