

FISA TEHNICA

DRY40



Descriere

Membrana flexibila pentru hidroizolarea sub placare a bailor, peretilor si a pardoselilor din zonele umede interioare. Fabricata dintr-o foaie dubla de poliolefina (EVA), cu ambele fete acoperite de fibre de polipropilena pentru o aderenta optima cu adezivul C2 utilizat la instalare. Admite lipire / sigilare prin sudura cu aer cald sau cu adezivul **SEALPLUS**.



Referință	Denumire	Tip ambalare
544010618	DRY40 450	Rola de 1,5 x 30 m (45m²)
544010625	DRY40 75	Rola de 1,5 x 5 m (7,5m²)

Caracteristici	Metoda de testare	Unitate	Toleranta	Valoare
Etanseitate	EN 1928 Met. B			ADMIS
Rezistenta la tractiune	EN 12311-2 Met. A	N/50 mm	MLV L ≥ 170 MLV T ≥ 120	L = 170 T = 120
Intindere	EN 12311-2 Met. A	%	MLV L ≥ 90 MLV T ≥ 80	L = 90 T = 80
Rezistenta lipiturii la forfecare	EN 12317-2	N/50 mm	MLV ≥ 180	180
Rezistenta la impact	EN 12691	mm	MLV T ≥ 200	200
Rezistenta la sarcina statica	EN 12730 Met. B	Kg	MLV ≥ 20	20
Maleabilitate la temperatura scazuta	EN 495-5	°C	MLV ≥ 40	-40
Reactie la foc	EN 13501-1	Euroclases		F
Lungime	EN 1848-2	m	MDV: -0 % și +5 %	5 și 30
Latime	EN 1848-2	m	MDV: -0,5 % și + 1 %	1 și 1,5
Greutate	EN 1849-2	g/m²	MDV: -5 % și + 10 %	290
Grosime	EN 1849-2	mm	MDV: -5 % și + 10 %	0,47
Defecte vizibile	EN 1850-2			ADMIS
Rectiliniaritate	EN 1848-2	mm	MLV g ≤ 50	g = 50
Planeitate	EN 1848-2	mm	MLV p ≤ 10	p = 10
Stabilitatea dimensională	EN 1107-02	%	MLV L ≤ -0,7 MLV T ≤ -0,6	L = -0,7 T = -0,6

MLV: Valoarea Limita declarata (poate fi minima sau maxima). PND: Fara performanta determinata.

Depozitare

Se depoziteaza in ambalajul original, inchis, ferit de umezeala, intr-un spatiu ventilat corespunzator, la o temperatura maxima de 30°C. A se feri de expunerea directa la soare.



responsible
waterproofing

FISA TEHNICA DRY50

revestech®



1170/001-DdP-2013/07/01
EN 13956:2012

Descriere

Membrana flexibila pentru hidroizolarea acoperisurilor tranzitabile de mici dimensiuni (balcoane si terase), a bailor, peretilor si pardoselilor din zonele umede interioare. Fabricata dintr-o foaie dubla de EVAC cu ambele fete acoperite de fibre de poliester pentru o aderenta optima cu adezivul de gresie tip C2S1 folosit la instalarea acestei membrane. Se poate sigila si lipi prin sudura cu aer cald sau cu adezivul nostru **SEALPLUS**.

Referință	Denumire	Tip ambalare
544010106	DRY50 450	Rola de 1.5 x 30 m (45 m ²)
544010090	DRY50 30	Rola de 1.2 x 30 m (36 m ²)
544010076	DRY50 5	Rola de 1.2 x 5 m (6 m ²)
544010083	DRY50 75	Rola de 1,5 m x 5 m (7,5 m ²)
544017945	DRY50 1x30	Rola de 1 x 30 m (30 m ²)
544017952	DRY50 1x5	Rola de 1 x 5 m (5 m ²)



Caracteristici	Metoda de testare	Unitate	Toleranta	Valoare
Etanseitate	EN 1928 Met. B			ADMIS
Rezistenta la tractiune	EN 12311-2 Met. A	N/50 mm	MLV L ≥ 395 MLV T ≥ 130	L=395 T=130
Intindere	EN 12311-2 Met. A	%	MLV L ≥ 23 MLV T ≥ 190	L=23 T=190
Rezistenta lipiturii la forfecare	EN 12317-2	N/50 mm	MLV ≥ 110	110
Rezistenta la impact	EN 12691	mm		PND
Rezistenta la sarcina statica	EN 12730 Met. B	Kg	MLV ≥ 20	=20
Maleabilitate la temperatura scazuta	EN 495-5	°C	MLV ≤ -40	-40
Reactie la foc	EN 13501-1	Euroclases		F
Lungime	EN 1848-2	m	MDV: -0% și +5%	5 y 30
Latime	EN 1848-2	m	MDV: -0,5% și + 1%	1, 1,2 și 1,5
Greutate	EN 1849-2	g/m ²	MDV: -5% și + 10%	335
Grosime	EN 1849-2	mm	MDV: -5% și + 10%	0,52
Defecte vizibile	EN 1850-2			ADMIS
Rectiliniaritate	EN 1848-2	mm	MLV g ≤ 50	g=50
Planeitate	EN 1848-2	mm	MLV p ≤ 10	p=10
Stabilitatea dimensională	EN 1107-02	%	MLV: L ≤ -0.2 MLV: T ≤ 0	L=-0,2 T=0
Efectele produselor chimice	EN 1847		Nu exista variatii ale valorilor dupa 28 de zile in solutie saturata de hidroxid de calciu la 23°C	
Resistenta la difuzia vaporilor de agua	UNE-EN 1931:2001	m ² ·h·Pa/mg		9,75

MLV: Valoarea Limita declarata (poate fi minima sau maxima). PND: Fara performanta determinata.

MDV: Valoarea Declarata de fabricant (insotit de toleranta).

Alte caracteristici	Metoda de testare	Unitate	Toleranta	Valoare
Rezistenta la apa a lipiturii cu adezivul C2	Coloana de apa	1m / 24 h		ETANS
Aderenta adezivului cimentos C2 la membrana: TRACTIUNE	Metodologia CSTB	N/mm ²	± 10%	0,9
Aderenta adezivului cimentos C2 la membrana: FORFECARE	Metodologia CSTB	N/mm ²	± 5%	1,28
Rezistenta la impact (lovitura cu bila)cu pavaj ceramic	Metodologia CSTB	Nr. de lovituri		4

Depozitare

Se depoziteaza in ambalajul original, inchis, ferit de umezeala, intr-un spatiu ventilat corespunzator, la o temperatura maxima de 30°C. A se feri de expunerea directa la soare.



responsible
waterproofing