FISA TEHNICA
DRY50

revestech®

CE
1170/001-DdP-2013/07/01
EN 13956:2012

Descriere

Membrana flexibila pentru impermeabilizarea acoperisurilor de mici dimensiuni tranzitabile(balcoane si terase), a bailor, peretilor si solurilor din zonele umede interioare. Fabricata dintr-o foaie dubla de EVAC cu ambele fete acoperite de fibre de poliester pentru o aderenta optima cu adezivul cimentos C2 folosit la instalarea acestei lamine. Se poate uni si lipi prin sudura cu aer cald sau cu adezivul nostru **SEALPLUS.**

Referință	Denumire	Tip ambalare
544010106	DRY50 450	Rola de 1.5 x 30 m (45 m^2)
544010090	DRY50 30	Rola de 1.2 x 30 m (36 m^2)
544010076	DRY50 5	Rola de 1.2 x 5 m (6 m^2)
544010083	DRY50 75	Rola de 1,5 m x 5 m (7,5 m^2)
544017945	DRY50 1×30	Rola de 1 x 30 m (30 m^2)
544017952	DRY50 1×5	Rola de 1 x 5 m (5 m^2)



Caracteristici	Metoda de testare	Unitate	Toleranta	Valoare
Etanseitate	EN 1928 Mét. B			ADMIS
Rezistenta la tractiune	EN 12311–2 Mét. A	N/50 mm	MLV L ≥ 395 MLV T ≥ 130	L=395 T=130
Intindere	EN 12311–2 Mét. A	%	MLV L ≥ 23 MLV T ≥ 190	L=23 T=190
Rezistenta lipiturii la forfecare	EN 12317–2	N/50 mm	MLV ≥ 110	110
Rezistenta la impact	EN 12691	mm		PND
Rezistenta la sarcina statica	EN 12730 Mét. B	Kg	MLV ≥ 20	=20
Maleabilitate la temperatura scazuta	EN 495–5	°C	MLV ≤ -40	-40
Reactie la foc	EN 13501–1	Euroclases		F
Lungime	EN 1848–2	m	MDV: -0% y +5%	5 y 30
Latime	EN 1848–2	m	MDV: -0,5% y + 1%	1, 1,2 y 1,5
Greutate	EN 1849–2	g/m^2	MDV: -5% y + 10%	335
Grosime	EN 1849–2	mm	MDV: -5% y + 10%	0,52
Defecte vizibile	EN 1850–2			ADMIS
Rectiliniaritate	EN 1848–2	mm	MLV g ≤ 50	g=50
Planeitate	EN 1848–2	mm	MLV p ≤ 10	p=10
Stabilitatea dimensională	EN 1107–02	%	MLV: L ≤ -0.2 MLV: T ≤ 0	L=-0,2 T=0
Efectele produselor chimice	EN 1847	Nu exista variatii ale valorilor dupa 28 de zile in solutie saturata de hidroxid de calciu la 23°C		
Resistenta la difuzia vaporilor de agua	UNE-EN 1931:2001	m^2·h·Pa/mg		9,75

MLV: Valoarea Limita declarata (poate fi minima sau maxima). PND: valoare declarata de fabricant (insotita de toleranta)
MDV: Valoarea Declarata de fabricant (insotit de toleranta).

Alte caracteristici	Metoda de testare	Unitate	Toleranta	Valoare
Rezistenta la apa a lipiturii cu adezivul C2	Coloana de apa	1m / 24 h		ETANS
Aderenta adezivului cimentos C2 la membrana: TRACTIUNE	Metodologia CSTB	N/mm^2	± 10%	0,9
Aderenta adezivului cimentos C2 la membrana: FORFECARE	Metodologia CSTB	N/mm^2	± 5%	1,28
Rezistenta la impact (lovitura cu bila)cu pavaj ceramic	Metodologia CSTB	Nr. de lovituri		4

Depozitare

Se depoziteaza in ambalajul original, inchis, ferit de umezeala, intr-un spatiu ventilat corespunzator, la o temperatura maxima de 30°C. A se feri de expunerea directa la soare.

AW CERTIFICACIÓN ISO 14001 04434
AW CERTIFICACIÓN ISO 9001 04095
revestech®
C/La Rioja,4
03006
Alicante
Spania

responsible waterproofing