

FISA TEHNICA DRY80

revestech®



1170/002-DdP-2013/07/01
EN 13956:2012

Descriere

Membrana flexibila pentru hidroizolarea acoperisurilor tranzitabile cum ar fi: terase acoperisuri, balcoane, luminoare. Fabricata dintr-o foaie dubla de EVAC cu ambele fete acoperite de fibre de poliester pentru o aderenta optima cu adezivul de gresie tip C2S1 folosit la instalarea acestei membrane. Se poate sigila si lipi prin sudura cu aer cald sau cu adezivul nostru **SEALPLUS**.



Referință	Denumire	Tip ambalare
544010243	DRY80 30	Rola de 1,5 m x 30 m (45 m ²)
544010236	DRY80 20	Rola de 1,5 m x 20 m (30 m ²)
544010250	DRY80 10	Rola de 1,5 m x 10 m (15 m ²)
544010267	DRY80 5	Rola de 1,5 m x 5 m (7,5 m ²)

Caracteristici	Metoda de testare	Unitate	Toleranta	Valoare
Etanseitate	EN 1928 Met. B			ADMIS
Rezistenta la tractiune	EN 12311-2 Met. A	N/50 mm	MLV L ≥ 500 MLV T ≥ 195	L=500 T=195
Intindere	EN 12311-2 Met. A	%	MLV L ≥ 27 MLV T ≥ 225	L=27 T=225
Rezistenta lipiturii la forfecare	EN 12317-2	N/50 mm	MLV ≥ 180	180
Rezistenta la impact	EN 12691	mm	MLV ≥ 150	150
Rezistenta la sarcina statica	EN 12730 Met. B	Kg	MLV ≥ 20	20
Maleabilitate la temperatura scazuta	EN 495-5	°C	MLV ≤ -25	-30
Reactie la foc	EN 13501-1	Euroclases		F
Lungime	EN 1848-2	m	MDV: -0% și +5%	5, 10, 20 si 30
Latime	EN 1848-2	m	MDV: -0,5% și +1%	1,5
Greutate	EN 1849-2	g/m ²	MDV: -5% și +10%	625
Grosime	EN 1849-2	mm	MDV: -5% și +10%	0,80
Defecte vizibile	EN 1850-2	mm		ADMIS
Rectiliniaritate	EN 1848-2	mm	MLV g ≤ 50	g=50
Planeitate	EN 1848-2	mm	MLV p ≤ 10	p=10
Stabilitatea dimensională	EN 1107-02	%	MLV: L ≤ -0.2 MLV: T ≤ 0	L=-0,2 T=0
Efectele produselor chimice	EN 1847	Nu exista variatii ale valorilor dupa 28 de zile in solutie saturata de hidroxid de calciu la 23°C		

MLV: Valoarea Limita declarata (poate fi minima sau maxima). PND: Fara performanta determinata.

MDV: Valoarea Declarata de fabricant (insotit de toleranta).

Alte caracteristici	Metoda de testare	Unitate	Toleranta	Valoare
Aderenta adezivului cimentos C2 la membrana: TRACTIUNE	Metodologia CSTB	N/mm ²	± 10%	0,9
Aderenta adezivului cimentos C2 la membrana: FORFECARE	Metodologia CSTB	N/mm ²	± 5%	1,28

Depozitare

Se depoziteaza in ambalajul original, inchis, ferit de umezeala, intr-un spatiu ventilat corespunzator, la o temperatura maxima de 30°C. A se feri de expunerea directa la soare.



responsible
waterproofing